



Надёжность и качество.
В любом цвете.

Лакокрасочные системы
профессионального назначения

ФОРТЕКОЛОР

Россия, 142103, Московская обл.,
г. Подольск, ул. Большая Серпуховская, д. 43.
Тел.: (495) 510-41-95; факс.: (8-27) 654-469
e-mail: lkm@fortecolor.ru

Краска промышленная для деревянных поверхностей FX – 30

(ВД-АК-130)

Нетоксичная промышленная водно-дисперсионная краска на основе акрилатных дисперсий. Характеризуется высокой устойчивостью к агрессивным проявлениям окружающей среды (ультрафиолетовое излучение, кислотно-щелочные осадки, средства бытовой химии). Предназначена для окрашивания любых деревянных поверхностей. Наносится воздушным, безвоздушным краскораспылителем или электростатическим способом нанесения. Производится эмаль глянцевая, полуглянцевая, полуматовая.

Поставляется белая или колерованная в соответствии с картами цветов RAL, NCS, «Московская палитра» или по образцу, предоставленному заказчиком. Не содержит токсичных растворителей, практически без запаха.

Плотность: 1,25 г/см³

Сухой остаток: 52 %.

pH: 8,0-9,0.

Расход: 250 г/м².

Вязкость: 130 - 240 с по ВЗ-246 сопло № 6

Степень перетира: 15-20 мкм

Высыхание: до “отлипа” при t (20 ± 2)°С и влажности 50-70 % - 30-40 мин

Тара:

- Цветная краска: ведро 10 кг, 20 кг
- Белая краска: ведро 23 кг

Рекомендуемый режим нанесения приведен в таблице на стр. 2.



Рекомендуемый режим нанесения краски для деревянных поверхностей FX-30

Метод нанесения	Давление на распыление, атм	Давление воздуха на распыление, атм	Диаметр сопла, мм	Толщина мокрого слоя, мкм, не более
Пневмораспыление	--	2,5 – 4,0	1,5 – 2,0	130 - 150
Безвоздушный	150 - 180	--	0,28	150-200
Комбинированный	80 -100	2 - 3	0,33	250 - 300