



Надёжность и качество.
В любом цвете.

Лакокрасочные системы
профессионального назначения

ФОРТЕКОЛОР

Россия, 142103, Московская обл.,
г. Подольск, ул. Большая Серпуховская, д. 43.
Тел.: (495) 510-41-95; факс.: (8-27) 654-469
e-mail: lkm@fortecolor.ru

Грунт-краска по металлу FX – 33

(ВД-АК-133)

Водно-дисперсионная акриловая краска для защиты стальных и чугунных поверхностей от коррозии, в том числе с остатками окалины. Включает в себя ингибитор ржавчины и антикоррозионный пигмент. Характеризуется высокой устойчивостью к агрессивным проявлениям окружающей среды (ультрафиолетовое излучение, кислотно-щелочные осадки, средства бытовой химии). Образует прочное, износостойкое, эластичное покрытие.

НАНЕСЕНИЕ: Перед нанесением краску тщательно перемешать. Удалить рыхлую ржавчину и старую отслоившуюся краску. Обезжирить поверхность любым растворителем или щелочным моющим раствором. В случае использования моющего раствора необходимо смыть его водой. Дать поверхности высохнуть. Перед нанесением грунт-эмаль тщательно перемешать.

Поставляется полуматовая, белая и колерованная. Не содержит токсичных растворителей, практически без запаха.

Способ нанесения: Наносить FX-33 в 1-2 слоя. – толщина одного «мокрого» слоя 80-120 мкм при температуре не ниже 15°C и относительной влажности воздуха 65±5% распылением, окунанием, кистью или валиком.

Плотность: 1,2 г/см³

Сухой остаток: 56 %

Разбавитель: вода

Расход: 200- 250 г/м²

pH: 8,0

Высыхание: до «отлипа» 50 мин. при t = 23° ± 2°C и влажности не более 50 %

Тара: ведро 23 кг

Хранение: в плотно закрытой таре при t от + 5°C до + 25 °C.

В качестве антикоррозионного пигмента содержит фосфат цинка.

В состав входит преобразователь ржавчины.