



Надёжность и качество.  
В любом цвете.

Лакокрасочные системы  
профессионального назначения

**ФОРТЕКОЛОР**

Россия, 142103, Московская обл.,  
г. Подольск, ул. Большая Серпуховская, д. 43.  
Тел.: (495) 510-41-95; факс.: (8-27) 654-469  
e-mail: lkm@fortecolor.ru

---

## Лак промышленный однокомпонентный на полиуретановой основе для деревянных поверхностей FX-47

---

(ВД-АК- 147)

Нетоксичный однокомпонентный промышленный водно-дисперсионный лак на основе полиуретановой дисперсии.

**НАЗНАЧЕНИЕ:** Предназначен для обработки грунтованных деревянных поверхностей. Лак обладает повышенной износостойкостью и твёрдостью. Применяется лак для всех видов паркетных и дощатых полов со средней и высокой нагрузкой, а также для обработки дверных конструкций.

Производится лак глянцевый, полуглянцевый, полуматовый, матовый.

Лак нетоксичен, без запаха, удобен в эксплуатации, поскольку является однокомпонентным продуктом.

**Поставляется** бесцветным или колерованным.

**Плотность:** 1,04 г/см<sup>3</sup>.

**Массовая доля нелетучих веществ:** 38 %.

**рН:** 8,5-9,0

**Расход:** 220 г/м<sup>2</sup> (в зависимости от способа нанесения и толщины наносимого слоя)

**Условная вязкость:** для воздушного способа нанесения 50-60 сек, для безвоздушного – 130 - 200 сек по ВЗ-246 сопло № 6.

**Высыхание:** “до отлипа” при  $t (20 \pm 2)^\circ\text{C}$  и влажности 50-70 % - 30-40 мин. Полностью затвердевает и достигает максимальной износостойкости в течение одной недели.

**Укрывистость высушенной пленки:** 102 г/м<sup>2</sup>

**Прочность покрытия к истиранию:** 31,1 г/мкм

**Стойкость к статическому воздействию воды:** 48 часов

**Тара:** ведро 10 кг/20 кг

Наносится воздушным, безвоздушным или комбинированным распылением с использованием установок высокого давления. Рекомендуемые режимы нанесения приведены в таблице.



## Рекомендуемые режимы нанесения лака FX-47

Метод нанесения	Давление на распыление, атм	Давление воздуха на распыление, атм	Диаметр сопла, мм	Толщина мокрого слоя, мкм, не более
Пневмораспыление	—	2,5 – 4,0	1,5 – 2,0	130 – 150
Безвоздушный	150 – 180	—	0,23	150 – 200
Комбинированный	80 – 100	2 – 3	0,33	250 – 300