



Надёжность и качество.
В любом цвете.

*Лакокрасочные системы
профессионального назначения*

ФОРТЕКОЛОР

Россия, 142103, Московская обл.,
г. Подольск, ул. Большая Серпуховская, д. 43.
Тел.: (495) 510-41-95; факс.: (8-27) 654-469
e-mail: fortex1@yandex.ru

Грунт по металлу FX – 53

Акриловая водно-дисперсионная грунтовка для защиты стальных и чугунных поверхностей от коррозии, в том числе с остатками окалина. Включает себя ингибитор ржавчины и антикоррозионный пигмент. Характеризуется высокой устойчивостью к агрессивным проявлениям окружающей среды (ультрафиолетовое излучение, кислотно-щелочные осадки, средства бытовой химии). Образует прочное, износостойкое, эластичное покрытие, выдерживающее постоянную температурную нагрузку до 110 °С с возможностью краткосрочного повышения (до 2 часов) не более 130 °С.

НАНЕСЕНИЕ: Перед нанесением краску тщательно перемешать. Удалить рыхлую ржавчину и старую отслоившуюся краску. Если обрабатываемая поверхность имеет следы масложировых загрязнений, необходимо обезжирить ее растворителем или щелочным моющим средством. В случае использования моющего раствора, после очистки поверхности, необходимо промыть ее водой и просушить. Не наносить на поверхности, покрытые грунтами и эмалями на нитро основе. Наносить **FX-53 (Металл)** в 1-2 слоя – толщина одного «мокрого» слоя 80-120 мкм при температуре не ниже 15 °С и относительной влажности воздуха 65±5% распылением, окунанием, кистью или валиком. После применения рабочий инструмент промыть водой.

Поставляется полуматовая, белая, серая, красно-коричневая.

Не содержит токсичных растворителей, практически без запаха.

Плотность: 1,3 г/см³

Сухой остаток: 37 %

Разбавитель: вода

Расход: 200- 250 г/м²

pH: 8,0

Высыхание: до «отлипа» 50 мин. при t = 23° ± 2°С и влажности не более 50 %

Тара: ведро 10/20 кг

Хранение: в плотно закрытой таре при t от + 5°С до + 30 °С.

В качестве антикоррозионного пигмента содержит фосфат цинка.